




# ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА 45° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1173-4281-20


**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | КЕДР РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб  
Селекция | Таверн  
Рисунок | Французская елка  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x82,55x490 мм  
Покрывание | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:         |          |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ               |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Толщина            | 15 мм    |                                                                                    | Количество | 1,618 м2           | 54 кор (87,372 м2)      |
| Ширина             | 82,55 мм |                                                                                    | Вес        | 17 кг              | 937 кг                  |
| Длина              | 490 мм   |                                                                                    | В x Ш x Д  | 155 x 345 x 620 мм | 1080 x 1 065 x 2 020 мм |
| Угол запила планок | 45°      |                                                                                    |            |                    |                         |
| Микрофаска         | 0,5 мм   |                                                                                    |            |                    |                         |
| Тип соединения     | T&G      |                                                                                    |            |                    |                         |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         | EN 13489               |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины |                        |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | DI-s1          | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                        | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                      |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски        | Прорость          | Не ограничивается, отставивированная |
| Вариация цвета    | Допускается умеренно контрастная       | Сердцевина        | Допускается                          |
| Сучки             | Допускаются крупные, отставивированные | Наклон волокон    | Допускается                          |
| Трещины           | Допускаются широкие, отставивированные | Сердцевинные лучи | Допускаются                          |