




# МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1197-3215-20

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | ШАМБОР РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб  
Селекция | 1 Коммон  
Рисунок | Ромб  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x190x220 мм  
Покрывание | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |        | <p>Ламель из массива 3,2 мм<br/>Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм<br/>Ламель из массива 3,1 мм<br/>Пробковый компенсатор</p> | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина        | 15 мм  |                                                                                                                                               | Количество | 1,634 м2           | 40 кор (65,36 м2)     |
| Ширина         | 190 мм |                                                                                                                                               | Вес        | 17 кг              | 694 кг                |
| Длина          | 220 мм |                                                                                                                                               | В x Ш x Д  | 195 x 405 x 470 мм | 1113 x 800 x 1 880 мм |
| Микрофаска     | 0,5 мм |                                                                                                                                               |            |                    |                       |
| Тип соединения | T&G    |                                                                                                                                               |            |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         |                        |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489               |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: 1 КОММОН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                    | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается не контрастная до 25% площади планки   | Прорость          | Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированы |
| Вариація цвета    | Допускается умеренно контрастная                   | Сердцевина        | Допускается                                                    |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается                                                    |
| Трещины           | Допускаются узкие, отреставрированные              | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                    |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"  
ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь  
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com  
www.coswick.ru

