





# МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1186-1204-10



## КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | ОРЕХ

Порода | Дуб  
Селекция | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Чайный лист  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 19,05x190x350 мм  
Покрывание | Шелковое масло

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |          |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|----------------|----------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина        | 19,05 мм |  | Количество | 1,2 м2             | 40 кор (48 м2)        |
| Ширина         | 190 мм   |  | Вес        | 15 кг              | 626 кг                |
| Длина          | 350      |  | В x Ш x Д  | 195 x 405 x 470 мм | 1113 x 800 x 1 880 мм |
| Средняя длина  |          |  |            |                    |                       |
| Микрофаска     | 0,5 мм   |  |            |                    |                       |
| Тип соединения | T&G      |  |            |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         |                        |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489               |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | DI-s1          | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,082 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                     | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается не контрастная до 25% от площади планки | Прорость          | Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отставившиеся |
| Вариація цвета    | Допускается незначительная                          | Сердцевина        | Допускается плотная                                         |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 10 мм, отставившиеся       | Наклон волокон    | Допускается                                                 |
| Трещины           | Не допускаются                                      | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                 |