




# МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1106-1258-10

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ" ДЕКОР | БЕЛЫЙ ИНЕЙ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | Селект энд Бэттер  
**Рисунок** | Блуа  
**Конструкция** | Паркет модульный 3-х слойный T&G  
**Размер** | 19,05x635x635 мм  
**Покрывание** | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ МОДУЛЬНЫЙ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |          |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ           | В ПОДДОНЕ            |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Толщина        | 19,05 мм |                                                                                   | Количество | 1,61 м2           | 27 кор (43,47 м2)    |
| Ширина         | 635 мм   |                                                                                   | Вес        | 20 кг             | 572 кг               |
| Длина          | 635 мм   |                                                                                   | В x Ш x Д  | 80 x 645 x 645 мм | 916 x 680 x 1 960 мм |
| Микрофаска     | 1 мм     |                                                                                   |            |                   |                      |
| Тип соединения | T&G      |                                                                                   |            |                   |                      |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.4 |
| Отклонения по длине               | ± 0,3 мм                 |                        |
| Отклонения по ширине              | ± 0,3 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | EN 13489               |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,5 % от ширины        |                        |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,082 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление сколжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                    | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается не контрастная до 25% ширины ламели    | Прорость          | Допускается длиной до 20 мм, шириной до 3 мм, отреставрированы |
| Вариация цвета    | Допускается незначительная                         | Сердцевина        | Допускается плотная                                            |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается                                                    |
| Трещины           | Не допускаются                                     | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                    |